

Formblatt
zur Erfassung der Mindestprüfangaben zur Erlangung eines WTA-Merkblattes gemäß WTA – Merkblatt 4-10

Produktkennzeichnung	Mindestangaben		
Produktname	DOWSIL IE 6687		
Stoffbasis	SILANE		
Wirkprinzip	IMPREGNATION		
Rahmenbedingung der Zertifizierungsprüfung			
Ausgangs DFG	<input type="checkbox"/> DFG 60 %	<input type="checkbox"/> DFG 80 %	<input checked="" type="checkbox"/> DFG 95 %
Vortrocknung/Reduzierung des Wassergehaltes des Mauerwerks vor bzw. während der Injektion	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Alkalisierung des Mauerwerks vor der Injektion	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Injektion	<input checked="" type="checkbox"/> einreihig	<input type="checkbox"/> zweireihig	
Injektionsverfahren	<input type="checkbox"/> Drucklos	<input checked="" type="checkbox"/> Druckinjektion	
Alkalisierung des Mauerwerks nach der Injektion	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Trocknung bzw. besondere Nachbehandlung nach der Injektion	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Wirksamkeitsnachweis angewendetes Labor-Verfahren			
Zeitdauer bis zur Redutierung um 50% der Feuchteabgabe gegenüber dem Referenzprüfkörper (je nach Prüfverfahren)	<input checked="" type="checkbox"/> ≤ 90	<input type="checkbox"/> > 90 - ≤ 120	<input type="checkbox"/> > 120

Bitte füllen Sie alle Zeilen entsprechend aus, bzw kreuzen Sie bitte die jeweiligen Kästen an

ACCORDING TO TEST 17 1678 from IBAC